

Серия BIO. Защита от микробиологического поражения

GREENWOOD BIO

АНТИСЕПТИК, КОНСЕРВАНТ, ГРУНТОВКА

НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Н

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

Предназначен для долгосрочной защиты древесины лиственных и хвойных пород и материалов на их основе от поражения биологическими разрушителями. Рекомендуется для обработки конструкций и построек, эксплуатирующихся на открытом воздухе, а также внутренних элементов строений: стен, междуэтажных перекрытий, потолочных балок, несущих конструкций, окон, дверных блоков, полов.

Жидкое универсальное средство на основе смесевой композиции органических биоцидов. Обладает антисептической активностью широкого спектра действия. Обеспечивает комплексную защиту от поражения биологическими разрушителями.

Предотвращает развитие спор плесневых, деревоокрашивающих и дроворазрушающих грибов.

Выполняет функции грунтовочного покрытия - выравнивает поверхность, увеличивает адгезию с лакокрасочными материалами. Не окрашивает древесину и не влияет на ее физико-механические свойства. Биоразлагаемо. Замерзает. После размораживания сохраняет свои свойства.



СРОК ЗАЩИТЫ: до 30 лет.

СОСТАВ: смесевая композиция органических биоцидов, сим-триазин, ЧАС, соль неорганическая, функциональные добавки, очищенная вода.

ХРАНЕНИЕ

Срок годности 24 месяца с даты изготовления. Хранить в плотно закрытой таре, не допускать воздействия прямых солнечных лучей. Пожаровзрывобезопасен. Беречь от детей!

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Антисептическую обработку объектов защиты проводить при температуре воздуха не ниже +1 °С. Обрабатываемые поверхности очистить от видимых загрязнений. При наличии грибковых поражений древесину предварительно обработать отбеливателем **GREENWOOD EXT-I**. При использовании концентрата приготовить рабочий раствор путем смешения средства с водой в соотношении 1:20 (1 л антисептика/ 19 воды). Раствор наносить обильно и равномерно на всю поверхность с использованием краскопульта/ валика с синтетическим ворсом/ кисти. Обработку большого количества древесины рекомендуется проводить методом погружения древесины в емкость с раствором. Время обработки в растворе от 30 до 60 секунд. Для фиксации средства, обработанную древесину защитить от попадания влаги и оставить до полного высыхания не менее чем на 24 часа.

НОРМА РАСХОДА: 150-200 мл/м².

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Опасно! Избегать проглатывания, вдыхания при распылении, попадания в глаза и на кожу. Использовать резиновые перчатки, защитные очки, респиратор и спецодежду. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу.



Тип средства	Тара, л	Артикул	Отгрузочная информация			Штрих-коды		
			В коробке, шт.	Вес брутто, кг	Габариты, мм	EAN	ITF	
КОНЦЕНТРАТ 1:20	1	GWB-HK/01	12			4603775011460	46037750114604	
	5	GWB-HK/05	4			4603775011477	46037750114772	
	20	GWB-HK/20	-			4603775011484	46037750114840	
ГОТОВЫЙ РАСТВОР	1	GWB-HS/01	12			4603775011705	46037750117056	
	5	GWB-HS/05	4			4603775011712	46037750117124	
	20	GWB-HS/20	-			4603775011729	46037750117292	